

QUALITÄT
CODE

DATUM: 12/01/2024
ERSETZT: 13/01/2021

BREITE (±) cm
HERSTELLUNGSART
TEILUNG UND TYP
GARNVORBEREITUNG
FÄRBUNG

FLORMATERIAL
GARNMARKE
MOTTENECHT

TRÄGERMATERIAL

RÜCKEN

POLEINSATZGEWICHT (±) gr/m²
GESAMTGEWICHT (±) gr/m²

TATSÄCHLICHE FLORHÖHE (±) mm
GESAMTHÖHE (±) mm
NOPPENANZAHL (±) m²
STICHE IN DER BREITE (±) / 10 cm
STICHE IN DER LÄNGE (±) / 10 cm

TUFTRAPPORT L/B (±) mm
DRUCKRAPPORT L/B (±) mm

ROLLENLÄNGE (±) m
ROLWEISE

LANO KLASSIFIKATION

SCHLAFZIMMER
WOHNEN
BÜRO
ROLLSTUHL WOHNEN
ROLLSTUHL BÜRO
TREPPE WOHNEN
TREPPE BÜRO
ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN
FUSSBODENHEIZUNG
FEUCHTRAUMEIGNUNG
SCHNITTFEST
COMPUTEREIGNUNG

PRODIS-NUMMER
GUT-NUMMER
DIBT

HQE
EN 1307

ZUSATZEIGNUNGEN EN 1307

KOMFORTKLASSE

BRENNVERHALTEN EUROPA

EN 13501-1

BRENNVERHALTEN ENGLAND

BS 4790

LANO KLASSIFIKATION
KLASSIFIKATION BS7131

BASALT VINTAGE SB
BAS

± 400
KOLLEKTIONSWARE
1/10" CUT LOOP

STÜCKGEFÄRBT

PA

GEWEBT

SYNTHETISCHER ZWEITRÜCKEN

± 1.450
± 2.495

± 5,5
± 7,5
± 228 520
± 39,40
± 58,00

± 2070,00 / 1950,00
±

± 25
FLOR INNEN

✓

✓

✓

✓

✓

A9DC1EA1

Cl. 23 / Cl. 32

Domestic Heavy / Commercial General



LC4 

Bfl-s1 

QUALITÄT

MASSTABILITÄT

EN 986

TRITTSCHALLVERBESSERUNGSMASS

(±) dB

ISO 140/8

≤

± 25



SCHALLABSORPTIONSGRAD

(±)

α_s

ISO 354 - 125 Hz

±

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND

(±) m²K/W

ISO 8302

± 0,075



TOG rating

(±)

± 0,75

PERMANENT ANTISTATISCH

(±) volt

ISO 6356

≤

DURCHGANGSWIDERSTAND RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤

LICHTECHTHEIT

ISO 105-B02

≥ 5



REIBUNGSECHTHEIT TROCKEN

ISO 105 X12

≥ 3-4

REIBUNGSECHTHEIT NASS

ISO 105 X12

≥ 3

WASSERRECHTHEIT ÄNDERUNG DER FARBE

ISO 105-E01

≥ 3-4

WASSERRECHTHEIT ANBLUTEN

ISO 105-E01

≥ 2-3

LABEL CE

VERLEGEART

DISPERSIONSKLEBSTOFF MIT EC1-LABEL
GEPRÜFT UND GENEHMIGT



(±) Diese Daten sind rein informativ. Abweichungen in Rapport und Farbe sind produktionsbedingt und bleiben vorbehalten. Bei Veloursbelägen kann Shading/Florverwerfungen auftreten. Dabei handelt es sich um einen optischen Effekt und nicht um einen Material- oder Produktionsfehler. Shading/Florverwerfungen beeinträchtigen nicht die Lebensdauer und die Gebrauchseigenschaften des Belages.

PRODUKTIONSTOLERANZ

LIEFERBAR
AB

LIEFERBAR
AB

FARBEN

<u>SB 400</u>	BAS
0010	PFLAUME
0110	KARMIN
0250	NATURELL
0270	KORK
0280	HAVANNA
0300	MAHAGONI
0400	KAFFEE
0410	LEDER
0420	BIBER
0460	HANF
0490	TORF
0590	MOOS
0790	KOBALT
0800	SCHWARZ
0810	ASTRAKAN
0820	SCHIEFER
0830	GRAU
0840	MAUSGRAU
0880	PERLGRAU

<u>SB 400</u>	BAS
---------------	------------



WIR BEHALTEN UNS TECHNISCHE
ÄNDERUNGEN UNSERER QUALITÄT
UNTER BEIBEHALTUNG DER
GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN VOR